

SUPERLACK

Wood Coating Systems



PDV-500 PU Maxi Filler Dolgu Verniği

TANIM

Doldurma gücü yüksek ve çabuk zımparalanan dolgu verniğidir. İki komponentli sistem olup kimyasal yol ile kuruma yapar.

KARIŞIM ORANI

PVD-500 PU Maxi Fillerli Dolgu Vernik
PDH-500 PU Maxi Filler Dolgu Verniği Sertleştirici

3 Kısım (Ağırlıkça)
1 Kısım (Ağırlıkça)

KULLANILDIĞI YERLER

Zigon sehpa gibi aksesuar üretiminde gözenek doldurmak ve sonkat'a düzgün yüzey hazırlamak amacıyla kullanılır. Uygulandığı yüzeyde dolgun, dayanıklı ve kolay zımparalanabilen bir film oluşturur.

İNCELTME

Poliüretan Tiner ile %25–30 oranında inceltilmelidir.

UYGULAMA ŐEKLİ

Uygulanacak yüzey kir ve tozdan arındırılmalıdır. Uygulama için hazırlanan karışım iyice karıştırılmalı ve yüzeye baęlı olarak 2–3 kat halinde uygulanmalıdır.

KURUMA ve ZIMPARA SÜRESİ (20°C, %45-50 Nem)

Dokunma Kuruması: 15–20 dk.

Zımparalanabilme: 6 saat

PARLAMA NOKTASI

<23°C

KARIŐIM ÖMRÜ (20°C)

2–3 saat

SARFIYAT

Poliüretan Özel Dolgu Vernięinin 1 kg'mı ile tek katta yüzey uygulama metoduna baęlı olarak 8–10 m² alan verniklenebilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Serin bir ortamda orjinal ambalajında;

1. Komponent 1 yıldır.
2. Komponent 6 aydır.