

SUPERLACK

Wood Coating Systems



PDV-750 PU Özel Dolgu Verniği

TANIM

Doldurma gücü yüksek ve çabuk zımparalanan dolgu verniğidir. İki komponentli sistem olup kimyasal yol ile kuruma yapar.

KARIŞIM ORANI

PVD-750 PU Özel Dolgu Vernik	2 Kısım (Ağırlıkça)
PDH-750 PU Özel Dolgu Verniği Sertleştirici	1 Kısım (Ağırlıkça)

KULLANILDIĞI YERLER

Her türlü MDF, sunta, masif, ahşap ve kaplama yüzeylerde, gözenek doldurmak ve sonkat'a düzgün yüzey hazırlamak amacıyla kullanılır. Uygulandığı yüzeyde dolgun, dayanıklı ve kolay zımparalanabilen bir film oluşturur.

İNCELTME

Poliüretan Tiner ile %25–30 oranında inceltilmelidir.

UYGULAMA ŞEKLİ

Uygulanacak yüzey kir ve tozdan arındırılmalıdır. Uygulama için hazırlanan karışım iyice karıştırılmalı ve yüzeye bağlı olarak 2–3 kat halinde uygulanmalıdır.

KURUMA ve ZIMPARA SÜRESİ (20°C, %45-50 Nem)

Dokunma Kuruması: 15–20 dk.

Zımparalanabilme: 8 saat

PARLAMA NOKTASI

<23°C

KARIŞIM ÖMRÜ (20°C)

2–3 saat

SARFIYAT

Poliüretan Özel Dolgu Verniğinin 1 kg'ını ile tek katta yüzey uygulama metoduna bağlı olarak 8–10 m² alan verniklenebilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Serin bir ortamda orjinal ambalajında;

1. Komponent 1 yıldır.
2. Komponent 6 aydır.