

SUPERLACK

Wood Coating Systems



PV-411 PU İpek Mat Vernik

TANIM

Çizilmelere ve darbelere karşı dirençli sert bir film veren, son kat verniktir. İki komponentli sistem olup kimyasal yol ile kuruma yaparlar.

KARIŞIM ORANI

PV-411 PU İpek Mat Vernik
PVH-400 PU Vernik Sertleştirici

4 Kısım (Ağırlıkça)
1 Kısım (Ağırlıkça)

KULLANILDIĞI YERLER

Tüm ahşap yüzeylerde Poliüretan Dolgu Verniği uygulanmış ve zımparalanmış yüzeylerin üzerine uygulanan koruyucu amaçlı dekoratif verniktir.

İNCELTME

Poliüretan Tiner ile %90-100 oranında inceltilmelidir.

UYGULAMA ŞEKLİ

Poliüretan Dolgu Verniği uygulanmış ve zımparalanmış yüzeye uygulanır. Uygulama için hazırlanan karışım iyice karıştırılmalı ve yüzeye bağlı olarak 2-3 kat halinde uygulanmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %45-50 Nem)

Dokunma Kuruması 35-45 dk.

İstif Kuruması: 24 saat beklenmelidir.

PARLAMA NOKTASI

<23°C

SARFIYAT

Poliüretan İpek Mat Verniğin 1 kg'mı ile tek katta yüzey uygulama şartlarına bağlı olarak 8-10 m² alan verniklenebilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Serin bir ortamda orjinal ambalajında;

1. Komponent 1 yıldır.
2. Komponent 6 aydır.