

SUPERLACK

Wood Coating Systems



Selülozik Astar

TANIMI

Nitroselüloz ve alkid reçine esaslı, hava kurumalı, tek bileşenli astar boyadır. Mobilya ve metal sanayileri için geliştirilmiştir. Masif, ağaç yüzeyler ve her türlü ahşap kaplamaların gözeneklerini doldurmak, yüzeyleri tesviye etmek ve son kat boyaların uygulanmasına hazırlamak için kullanılır. Yapışma ve doldurma gücü yüksektir. Hızlı kurur, kolay zımparalanır.

ÖZELLİKLER

- Yüksek örtücü gücüne sahiptir.
- Yapışma ve dolgu gücü yüksektir.
- Hızlı Kurur.
- Kolay zımparalanabilme özelliğindedir.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Her türlü ahşap ve metal yüzeylerde selülozik son kat boya uygulamalarından önce düzgün bir yüzey hazırlama amacı ile uygulanan bir astardır. Masif, ağaç yüzeyler ve her türlü ahşap kaplamaların gözeneklerini doldurmak, yüzeyleri tesviye etmek ve son kat boyaların uygulanmasına hazırlamak için kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Astarın yüzeye yapışmasını engelleyebilecek her türlü yağ, toz, kir, pas, gevşek tabakalar ve benzer maddeler, yüzeye uygun temizleme ekipmanı ile tümüyle boyanacak yüzeyden temizlenmeli ve astarın tutunacağı uygun profile sahip yüzey hazırlanmalıdır. Yüzey nemli ya da ıslak olmamalıdır. Bozuk yüzeyler ve varsa eski boya - astar tabakası kazınmalı, zımparalanmalı ve zımpara tozları temizlenmelidir. Metal yüzeyler zımpara ile zımparalandıktan sonra Yalaz Selülozik Tiner ile silinmelidir. Ambalajdaki astar, uygulamadan önce iyice karıştırılmalıdır. %20-25 oranında Yalaz Selülozik Tiner ile incelti olarak hazırlanan karışım, pistle ile 2-3 çapraz kat olarak uygulanır. Katlar arasında 10-15 dakika beklenmelidir.

İnceltme / Karışım Oranı

%20-25 oranında Selülozik Tiner ile incelti olarak hazırlanır.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan

Tek katta 1 kg ile tek katta 8-10 m² alan boyanabilir. (35-40 µ kuru film kalınlığı).

Kuruma Süresi

(20°C)

Dokunma Kuruması: 10 dk.

Zımpara Süresi: 1,5-2 saat

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarda bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.

Ambalaj

13 kg / 18 kg